DOW™ HDPE GRSN-6001 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تحضير راتنج البولي إيثيلين عالي الكثافة DOW GRSN-6001 NT (HDPE) بتقنية UNIPOL™. هذا منتج مسحوق يستخدم في تصنيع الخلطات، مثل الماسترباتش المركز، والماسترباتش والمواد المركبة من الخشب البلاستيكي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.953 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
	38 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	54	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 23.6 MPa 19.7	- psi 3422.9 psi 2857.25	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	% 720	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 624	psi 90503.71	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	J/m 110	ft·lb/in 2.06	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 129	F° 264.2	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 131	F° 267.8	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.