DOW™ HDPE NG7000

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ HDPE NG7000 هو مادة راتنج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يتوفر في أمريكا اللاتينية. السمات المهمة لـ DOW™ HDPE NG7000 هي: مساعد معالجة مضاد للالتصاق، انزلاق. التطبيق النموذجي لـ DOW™ HDPE NG7000: تطبيقات الاتصال الغذائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.949 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	11 g/10 min	-	-
	0.40 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	15 µm	0.5906 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	4.96 J/cm³	-	Internal Method
قوة الشد		-	ASTM D882
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	77.9 MPa	11298.46 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	380 %	-	-
	670 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	49 g	1.73 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	6.0 g	0.2116 oz	-
	47 g	1.66 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	211 C°	411.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.