UNIVAL™ DMDA-6400 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UNIVAL™ DMDA-6400 NT 7 هو هوموبوليمر HDPE متعدد الأغراض يستخدم في حاويات قولبة النفخ لمنتجات الألبان والمياه ومشروبات عصير الفاكهة. تتميز منتجاتها بصلابة عالية وخصائص رائحة وطعم ممتازة ، ويمكن استخدامها لصنع زجاجات بلاستيكية بيضاء خاصة. يمكن استخدام هذا الراتينج في صناعة عبوات المواد الغذائية والمواد المنزلية ذات الهياكل ذات الجدران الرقيقة عن طريق قولبة النفخ أو التشكيل الحراري. الميزات الرئيسية: أعلى مستوى من الصلابة قوة تأثير عالية قوة تكديس عالية انتفاخ معتدل يتوافق مع اللوائح التالية: لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR 21 177.1520(c)2.2 EU, No 10/2011 تلبية متطلبات وكالة المنتجات الصحية والأغذية الكندية (HPFB): لا توجد اعتراضات (مع قيود) يرجى التحقق من اللوائح للحصول على تفاصيل كاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 HPFB (كندا) لا مانع 2 أوروبا رقم 10/2011	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.961 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min 57 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	20.0 hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	66	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.0 MPa 24.0 MPa	- 4641.22 psi 3480.91 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	7.0 % 1000 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790B
قوة صدمة الشد	84.0 kJ/m²	39.97 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	131 C°	267.8 F°	ASTM D1525

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	133 °C	271.4 °F	Internal method
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	120 °C	248.0 °F	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.