TRYCITE™ 8003

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	PS (HIPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRYCITE™ 8003 فيلم البوليسترين هو فيلم بوليسترين موجه نصف شفاف ذو لمسة نهائية غير لامعة للاستخدام في تطبيقات التصفيح. السماكات المتاحة هي 1.0 و 1.15 و 1.25 و 1.5 و 2.0 و 2.5 و 3.0 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	1.0; 1.15; 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 (25; 29; 32; 38; 51; 64; 76 µ) mil	-	-
المعامل القاطع	2480 MPa 2550 MPa	- 359694.24	ASTM D882 - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		psi psi 369846.9	
قوة الشد	 MPa 55.8 MPa 55.8	- psi 8093.12 psi 8093.12	ASTM D882 - -
استطالة الشد	 % 70 % 90	- - -	ASTM D882 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 200	oz 7.05	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	g 7.0	oz 0.2469	ASTM D1922
توتر الانكماش	 MPa 1.21 MPa 0.896	- psi 175.5 psi 129.95	Internal Method - -
العائد	 m²/kg 38.0 m²/kg 33.0 m²/kg 30.0 m²/kg 25.0 m²/kg 18.9 m²/kg 15.2 m²/kg 12.6	- - - - - - - - -	ASTM D4321 - - - - - - -

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	20	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 56	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.