113C □□□□□□□□□

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ LDPE 113C هو مادة راتنج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهو متوفر في أمريكا اللاتينية. السمة الرئيسية لـ DOW™ LDPE 113C: مضاد للتكتل. التطبيق النموذجي لـ DOW™ LDPE 113C: تطبيقات التلامس مع الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.10	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	µm 38	mil 1.5	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
	MPa 17.0	psi 2465.65	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 300	-	-
	% 600	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	-
	g 180	oz 6.35	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	68	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.5	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 165	F° 329.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.