440C □□□□□□□□□

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أفلام حفاضات أفلام للأغراض العامة يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة LDPE 440C هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة يتم إنتاجه بواسطة عملية الضغط العالي. تم تصميم هذا الراتينج لأفلام الحفاضات وأغطية المائدة وستائر الدش وللأفلام للأغراض العامة، مع خصائص بصرية جيدة، لكل من عملية البثق الأنبوبي والصب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 38	mil 1.5	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 300	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922
	g 130	oz 4.59	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	63	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 165	F° 329.0	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.