

AGILITY™ 1000 Performance LDPE

LDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

AGILITY™ 1000 Performance LDPE عبارة عن راتينج LDPE عالي الضغط مصمم خصيصًا للتشغيل بمعدلات إنتاج أسرع على خطوط الأفلام المنفوخة في الخلطات مع راتنجات LLDPE مع الحفاظ على ثبات الفقاعة. يتميز AGILITY™ 1000 Performance LDPE أيضًا بانكماش ممتاز وأداء بصري جيد في الخلطات مع راتنجات LLDPE. الخصائص الرئيسية: راتينج LDPE أسرع في المعالجة مصمم لمعدلات إنتاج أعلى في الخلطات مع راتنجات LLDPE انكماش ممتاز يتوافق مع: U.S. FDA, CFR 177.1520(c)2.2 Canadian HPFB No Objection 21 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	تصنيفات الوكالة
-	-	HPFB (كندا) لا مانع	
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.18	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 2.01	µm 51	سمك الفيلم - المُختبر
Internal method	-	J/cm ³ 6.04	مقاومة ثقب الفيلم
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 32053.4	MPa 221	
ASTM D882	psi 29007.6	MPa 200	
ASTM D882	psi 36839.65	MPa 254	
ASTM D882	psi 32633.55	MPa 225	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 1798.47	MPa 12.4	
ASTM D882	psi 1841.98	MPa 12.7	
ASTM D882	psi 4061.06	MPa 28.0	
ASTM D882	psi 3887.02	MPa 26.8	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 390	
ASTM D882	-	% 560	
ASTM D1709A	oz 9.52	g 270	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 6.35	g 180	
ASTM D1922	oz 7.05	g 200	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal method	F° 228.2	C° 109	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	61	اللمعان
ASTM D1746	-	92.0	الوضوح
ASTM D1003	-	% 10	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.