DOW□?LDPE 219M

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ LDPE 219M عبارة عن مادة راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي لـ DOW™ LDPE 219M: تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.55	-	-
	0.71	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	µm 50	mil 1.97	-
مقاومة ثقب الفيلم	J/cm³ 4.00	-	Internal Method
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 23.0	psi 3335.87	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 600	-	-
	% 830	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 96	oz 3.39	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 410	oz 14.46	-
	g 350	oz 12.34	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	62	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 193	F° 379.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.