& DOW™ Electrical Telecommunications DFDA-4850 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DFDA-4850 NT عبارة عن مركب بولي إيثيلين غير مملوء بالحرارة منخفض الكثافة مصمم لبدء وإغلاق قاذفات عزل كابلات الطاقة متوسطة وعالية الجهد (5 كيلو فولت وأعلى). يتميز بدرجة عالية من النظافة المطلوبة لهذه التطبيقات. DFDA-4850 NT عبارة عن راتينج LDPE عالي الضغط يبلغ 2.0 مؤشر ذوبان اسمي وكثافة 0.92، وقد تم تثبيته بنظام مضاد للأكسدة متوافق مع HFDB-4201 EC و HFDB-4201 SC و HFDB-4202 EC. متطلبات النظافة يُطلب من DFDA-4850 NT تلبية معايير صارمة للنظافة كما وضعتها شركة Dow Chemical Company لمركب تطهير عزل حراري غير مملوء. يتم اختبار المنتج لضمان مستوى عالٍ من النظافة. يتم فحص عينات الحبيبات بصريًا ويتم مسح الأشرطة المبثوقة بواسطة نظام فحص آلي في غرفة نظيفة من الفئة 10000. تتم إدارة بيانات النقاء باستخدام خطة أخذ عينات القبول التي تضمن أن المنتج الموجود في حاوية الشحن يفي بمعايير النظافة المطلوبة أو يتجاوزها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Start-up Material Insulation تطبيقات الأسلاك والكابلات مركب تنظيف	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.