DOW™ LDPE 220M

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ LDPE 220M عبارة عن مادة راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOW™ LDPE 220M هي: مانع للالتصاق مانع للانزلاق التطبيق النموذجي لـ DOW™ LDPE 220M: تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق انزلاق	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.12	-	-
	0.18	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	µm 50	mil 1.97	-
مقاومة ثقب الفيلم	J/cm³ 3.00	-	Internal Method
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 520	-	-
	% 800	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 120	oz 4.23	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 430	oz 15.17	-
	g 310	oz 10.93	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	58	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 10	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 194	F° 381.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.