DOW™ LDPE 4016

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج ذو مؤشر انصهار عالي لتطبيقات الطلاء الرقيقة عالية السرعة يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. يتوافق مع Canadian HPFB No Objection (مع قيود) راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. يمكن استخدام البولي إيثيلين 4016 لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل تغليف التوابل وتعبئة الأطعمة الجافة وتعبئة الوجبات الخفيفة وتعبئة الأطعمة الرطبة وأكياس السكر وأغطية الأغطية والتعبئة الطبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 HPFB (كندا) لا مانع	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
تضيق العنق (Neck-in)	61.0 mm	2.4 in	Internal method
السرعة القصوى لخط الإنتاج	m/sec	-	Internal method
الحد الأدنى لسمك الطلاء	7.6 µm	0.2992 mil	Internal method
الحد الأدنى لوزن الطلاء	6.5 g/m²	0.001331 lb/ft²	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.