DOW™ LDPE 641S

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ LDPE 641S هي مادة راتنج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOW™ LDPE 641S هي: مضاد للالتصاق انزلاق التطبيق النموذجي لـ DOW™ LDPE 641S: تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق انزلاق	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.12	-	-
	0.18	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	50 µm	1.97 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	3.00 J/cm³	-	Internal Method
قوة الشد		-	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	560 %	-	-
	680 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	-
	300 g	10.58 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	57	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	10 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	193 °C	379.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.