# DOW™ LDPE 722S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | The Dow Chemical Company | **الفئة** | LDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DOW™ LDPE 722S هي مادة راتنج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية.
التطبيق النموذجي لـ DOW™ LDPE 722S: تطبيقات ملامسة الأغذية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.918 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 8.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الاحتكاك** | 0.60 | - | ASTM D1894 |
| **درجة حرارة بدء الختم** | 105 °C | 221.0 °F | Internal Method |
| **معدل نفاذية بخار الماء** | 0.67 g·mm/m²/atm/24 hr | - | ASTM F1249 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المصهور** | 316-332 °C | 600.8 - 629.6 °F | - |
| **الحد الأدنى لوزن الطلاء** | 13 g/m² | 0.002662 lb/ft² | Internal Method |
| **تضيق العنق (Neck-in)** | 40.6 mm | 1.6 in | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.