DOW™ LDPE 740E

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة DOW™ LDPE 740E مع التركيز بشكل خاص على صناعة التركيب. يُظهر DOW™ LDPE 740E قابلية معالجة جيدة وسهولة الخلط ومستوى هلامي منخفض ومتحكم فيه. لذلك، فإن الراتينج مناسب لإنتاج الخلطات الرئيسية عالية الجودة. الخصائص الرئيسية: مصمم للتركيب قابلية خلط جيدة قابلية معالجة جيدة مستوى هلامي منخفض باستمرار يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.2 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
انفعال الشد	95 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	280 MPa	40610.64 psi	ISO 178
قوة صدمة الشد	250 kJ/m²	118.95 ft·lb/in²	ISO 8256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	109 C°	228.2 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.