DOW™ LDPE 750E

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج البولي إيثيلين DOW LDPE 750E عبارة عن درجة مركبة منخفضة الوزن الجزيئي ومنخفضة الكثافة مصممة لإنتاج الخلطات الرئيسية. يعطي المنتج مزيجًا ممتازًا من قابلية المعالجة والخلط. الخصائص الرئيسية: مواصفات هلامية منخفضة. قابلية معالجة ممتازة. استهلاك منخفض للطاقة. احتفاظ ممتاز بالمضافات. وقت تحريض الأكسجين جيد. يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.1 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	51	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 6.45	psi 935.5	-
	MPa 9.25	psi 1341.6	-
استطالة الشد	% 77	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 195	psi 28282.41	ASTM D790
قوة صدمة الشد	kJ/m² 291	ft·lb/in² 138.46	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 109	F° 228.2	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.