DOW™ LDPE 751A

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج فيلم عالي الإضافات لتطبيقات التعبئة والتغليف العامة لبثق الأفلام المصبوبة راتنج سريع التفتح لتحويل الأكياس عالي السرعة يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. يتوافق مع HPFB الكندية لا يوجد اعتراض (مع قيود) يتوافق مع الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 يتوافق مع جمعية البلاستيك الأوليفيني والستايرين الصحية اليابانية راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (2900 جزء في المليون) عامل انزلاق (2640 جزء في المليون)	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 HPFB (كندا) لا مانع 2 JHOSPA غير مصنف أوروبا رقم 10/2011	- - - -	- - - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.925 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.4 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	0.910 J/cm³	-	Internal method
قوة الفيلم		-	ASTM D882
	78.7 J/cm³	-	ASTM D882
	94.4 J/cm³	-	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D882
	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D882
	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D882
	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	150 %	-	ASTM D882
	440 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	25 g	0.8818 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	100 g	3.53 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	96.1 C°	204.98 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	113 C°	235.4 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	80	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.4 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.