DOW™ LDPE 757A

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج لتطبيقات التعبئة والتغليف العامة راتنج لبثق الأفلام المصبوبة راتنج سريع التفتح لتحويل الأكياس عالي السرعة يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. أوروبا EU، رقم 10/2011 HPFB (كندا)، لا يوجد اعتراض راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (4600 جزء في المليون) عامل انزلاق (850 جزء في المليون)	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 HPFB (كندا) لا مانع أوروبا رقم 10/2011	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.928 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.4 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	0.910 J/cm³	-	Internal method
قوة الفيلم		-	ASTM D882
	141 J/cm³	-	ASTM D882
	132 J/cm³	-	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D882
	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D882
	25.1 MPa	3640.45 psi	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	340 %	-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	36 g	1.27 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	210 g	7.41 oz	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	96.1 C°	204.98 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	113 C°	235.4 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	87	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 3.5	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 260	F° 500.0	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.