Multi-Flam™ 0803

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flam™ 0803 هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مهلجن محتوى هالوجين منخفض	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D638
استطالة الشد	% 970	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 4.83	psi 700.53	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 82.2	F° 179.96	-
وقت التجفيف	hr 2.0-4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 199	F° 390.2	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 204	F° 399.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 210	F° 410.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 216	F° 420.8	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 216	F° 420.8	-
درجة حرارة القالب	C° 26.7-43.3	F° 109.94 - 80.06	-
معدل الحقن	معتدل	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 191	F° 375.8	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 204	F° 399.2	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 216	F° 420.8	-
درجة حرارة المصهور	C° 216	F° 420.8	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 218	F° 424.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.