

ASPUN™ 6850A

LLDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مصمم للمعالجة في الأقمشة غير المنسوجة وألياف الربط نسيج ناعم مع انسيابية ممتازة نقطة انصهار منخفضة للربط يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة يتوافق مع الاتحاد الأوروبي، رقم ASPUN 6850A 10/2011 راتنج درجة الألياف هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE). تشمل العمليات النموذجية الأقمشة غير المنسوجة وألياف التدبيس. ملاحظات: يتوافق تركيب هذا المنتج مع متطلبات الاستخدام في ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011. اتصل بمكتب مبيعات Dow للحصول على خطاب تفصيلي للامتثال لملامسة الأغذية لهذا المنتج. يغطي هذا الخطاب حالة ملامسة الأغذية لهذا المنتج في مختلف البلدان الأوروبية بالإضافة إلى تقديم معلومات حول متطلبات الهجرة المفروضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.955	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	F° 267.8	C° 131	درجة حرارة الانصهار (DSC)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.