

## CEFOR™ 1220P

LLDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

CEFOR 1220P هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي بوتين لتطبيقات أفلام البثق المنفوخ العامة. الخصائص الرئيسية: يستخدم في التعبئة والتغليف الصناعية والغذائية والمتخصصة بصريات أفضل وإمكانية معالجة أفضل ثبات أفضل للألوان يتوافق مع: دستور الأغذية الأمريكي 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a الاتحاد الأوروبي. رقم 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. المضافة: مضاد للالتصاق: 2000 انزلاق: 1200 مساعد معالجة: لا يوجد

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل مضاد للتكتل (2000 جزء في المليون)	المواد المضافة
-	-	عامل انزلاق (1200 جزء في المليون)	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	أوروبا رقم 10/2011	
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.919	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.5	μm 38	سمك الفيلم - المُختبر
Internal method	-	J/cm <sup>3</sup> 5.00	مقاومة ثقب الفيلم
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 21755.7	MPa 150	
ASTM D882	psi 21030.51	MPa 145	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 4786.25	MPa 33.0	
ASTM D882	psi 3625.95	MPa 25.0	
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	-	% 950	
ASTM D882	-	% 1100	
ASTM D1709A	oz 4.94	g 140	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 7.76	g 220	
ASTM D1922	oz 11.64	g 330	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 206.06	C° 96.7	درجة حرارة تليين فيكات
Internal method	F° 240.8	C° 116	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	53	اللمعان
ASTM D1003	-	% 13	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.