

## CEFOR™ 1221P

LLDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

CEFOR 1221P عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي بوتين لتطبيقات أغشية البثق المصنوبة العامة. الخصائص الرئيسية: يستخدم في التعبئة والتغليف الصناعية والغذائية والمتخصصة. بصريات وقابلية معالجة أفضل. ثبات أفضل للألوان. يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a EU. رقم 10/2011. راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مادة مضافة: مضاد للالتصاق: لا. انزلاق: لا. مساعد المعالجة: لا.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	أوروبا رقم 10/2011	
-	-	جسيم	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.918	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
<b>الوزن النوعي</b>			
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
Internal method	lbf 10.99	N 48.9	قوة ثقب الفيلم
Internal method	-	J/cm <sup>3</sup> 9.02	مقاومة ثقب الفيلم
<b>المعامل القاطع</b>			
ASTM D882	-		
ASTM D882	psi 21610.66	MPa 149	
ASTM D882	psi 21320.59	MPa 147	
<b>قوة الشد</b>			
ASTM D882	-		
ASTM D882	psi 1551.91	MPa 10.7	
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 5743.5	MPa 39.6	
ASTM D882	psi 2987.78	MPa 20.6	
<b>استطالة الشد</b>			
ASTM D882	-		
ASTM D882	-	% 450	
ASTM D882	-	% 680	
<b>صدمة السقوط الحر (Dart Drop)</b>			
ASTM D1709A	oz 2.33	g 66	
<b>قوة التمزق إلمندورف</b>			
ASTM D1922	-		
ASTM D1922	oz 1.3	g 37	
ASTM D1922	oz 13.05	g 370	
Internal method	-	230	خصائص شد الفيلم - الاستطالة القصوى

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 204.98	C° 96.1	درجة حرارة تليين فيكات
Internal method	F° 240.8	C° 116	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	151	اللمعان
ASTM D1003	-	% 0.56	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.