DOWLEX™ 2062GC

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dowlex™ 2062GC راتنج البولي إيثيلين هو بوليمر مشترك من الإيثيلين 1-أوكتين، ومناسب لتطبيقات الأغشية المصبوبة بالإضافة إلى كونه راتنج حامل ممتاز للمركبات المملوءة بدرجة عالية. يوفر صلابة فائقة مع مقاومة ممتازة للثقب وخصائص بصرية، مما يجعله راتنجًا مصممًا بشكل مثالي لتلبية احتياجات تقليل القياس للمحولات. الخصائص الرئيسية: إنتاجية مثالية للطارد وقابلية المعالجة، نقية أو في الخلطات توازن ممتاز للخصائص الميكانيكية يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 3.2a(c)177.1520 EU, No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.939 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	6.30 J/cm³	-	ASTM D5748
قوة الشد		-	ASTM D882
	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D882
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D882
	9.80 MPa	1421.37 psi	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	490 %	-	ASTM D882
	720 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	50 g	1.76 oz	ASTM D1922
	210 g	7.41 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	84	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	2.7 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.