DOWLEX™ 2607GC

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم راتنج البولي إيثيلين DOWLEX 2607 GC خصيصًا لخطوط الأفلام المصبوبة الكبيرة/عالية الإنتاج لإنتاج أفلام التمدد الصناعية عالية الأداء. تُظهر الأفلام المصنوعة من راتنج البولي إيثيلين DOWLEX 2607 GC توازنًا ممتازًا بين قابلية المعالجة والخصائص الميكانيكية وخصائص أداء التمدد. يجب استخدام راتنج البولي إيثيلين DOWLEX 2607 GC كراتنج أساسي في هياكل الأفلام المصبوبة بالبثق المشترك للأفلام التي يتراوح سمكها بين 10 و 35 ميكرون. يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011. U.S. FDA FCN 741. راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA FCN 741 أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.3 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	23 µm	0.9055 mil	-
طاقة ثقب الفيلم	160 J	-	-
قوة ثقب الفيلم	44.0 N	9.89 lbf	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D882
	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D882
	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	460 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	ASTM D1922
	420 g	14.81 oz	ASTM D1922
خصائص شد الفيلم - أقصى قوة شد	37000 g	1304.99 oz	Internal method
خصائص شد الفيلم - الاستطالة القصوى	350 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.