DOWLEX™ 2636G

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ 2636G راتنج البولي إيثيلين هو درجة بثق الأغشية المصبوبة مناسبة لتطبيقات الأغشية ذات الصلابة العالية. بوليمر مشترك من البولي إيثيلين/هكسين منخفض الكثافة الخطي. تحسين الثبات الحراري لتطبيقات الأغشية ذات الصلابة العالية. يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a EU, No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.933 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	40 µm	1.57 mil	-
قوة ثقب الفيلم	36.0 N	8.09 lbf	Internal method
قوة الشد		-	ASTM D882
	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D882
	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	840 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	65 g	2.29 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	98 g	3.46 oz	ASTM D1922
	430 g	15.17 oz	ASTM D1922
طاقة الشد		-	ASTM D882
	5.6 J	-	ASTM D882
	7.5 J	-	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	90	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	3.6 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.