DOWLEX™ 2700G

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ 2700G راتنج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة هو راتنج أغشية منفوخة خاص مصمم لإنتاج أغشية موجهة مسبقًا عالية الجودة لتطبيقات التعبئة والتغليف الصناعية والاستهلاكية. الخصائص الرئيسية: يسمح بمعدلات إنتاج عالية قدرات توجيه مسبق ممتازة يوفر خصائص متانة جيدة يتوافق مع: U.S. FDA FCN 741 Europe Commission Regulation (EU) No 10/2011 راجع اللائحة للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA FCN 741 أوروبا 10/1/2011 12:00:00 صباحًا	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي			
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	17 µm	0.6693 mil	-
طاقة ثقب الفيلم	1.90 J	-	Internal method
قوة ثقب الفيلم	32.0 N	7.19 lbf	Internal method
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	570 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	190 g	6.7 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	480 g	16.93 oz	ASTM D1922

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.