DOWLEX™ 2740G (Tape)

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ 2740G راتنج البولي إيثيلين هو بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة عالي الأداء مناسب لإنتاج الأشرطة والخيوط الأحادية المستخدمة في الأقمشة المنسوجة أو المحبوكة. تُظهر الأشرطة والخيوط الأحادية المصنوعة من هذا الراتنج قوة تحمل ممتازة عند قيم الاستطالة المطلوبة عند الكسر. يمكن بثق DOWLEX 2740G راتنج البولي إيثيلين عن طريق طريقة النفخ أو الصب ويمكن تصنيع الأشرطة باستخدام عملية تمديد الشريط أو الفيلم. التطبيقات: الأشرطة والخيوط الأحادية يتوافق مع: EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	125 °C	257.0 °F	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.