DOWLEX™ HMS 8017

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX HMS 8017 Polyethylene Resin عبارة عن بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة، وهو كوبوليمر 1-أوكتين تم إنتاجه في Dow.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 51	mil 2.01	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 168	psi 24366.38	ASTM D882
	MPa 176	psi 25526.69	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.4	psi 1508.4	ASTM D882
	MPa 10.6	psi 1537.4	ASTM D882
	MPa 49.2	psi 7135.87	ASTM D882
	MPa 43.2	psi 6265.64	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 630	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 420	oz 14.81	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 790	oz 27.86	ASTM D1922
	g 1100	oz 38.8	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 121	F° 249.8	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	82	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.4	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.