DOWLEX™ NG 2038.11B

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ NG 2038.11B هي مادة راتنج البولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOWLEX™ NG 2038.11B هي: مساعد معالجة مضاد للالتصاق. التطبيق النموذجي لـ DOWLEX™ NG 2038.11B: تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (1250 جزء في المليون) انزلاق (500 جزء في المليون)	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.936 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 38	mil 1.5	-
مقاومة ثقب الفيلم	J/cm³ 8.00	-	Internal Method
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 370	psi 53664.06	-
	MPa 425	psi 61641.15	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 17.0	psi 2465.65	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	MPa 46.0	psi 6671.75	-
	MPa 41.0	psi 5946.56	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 900	-	-
	% 1100	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 180	oz 6.35	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 80	oz 2.82	-
	g 840	oz 29.63	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	60	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 233	F° 451.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.