DOWLEX™ NG 2038B

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ NG 2038B هي مادة راتنج البولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOWLEX™ NG 2038B هي: مساعد معالجة مضاد للالتصاق. التطبيق النموذجي لـ DOWLEX™ NG 2038B: تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a HPFB (كندا) لا مانع	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.935 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	8.03 J/cm³	-	Internal Method
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	370 MPa	53664.06 psi	-
	425 MPa	61641.15 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
	45.9 MPa	6657.24 psi	-
	41.0 MPa	5946.56 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	900 %	-	-
	1100 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	80 g	2.82 oz	-
	840 g	29.63 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	60	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	12 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	233 C°	451.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.