DOWLEX™ NG 2045.11B

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™ NG 2045.11B هي مادة راتنج البولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ DOWLEX™ NG 2045.11B هي: مساعد معالجة مضاد للالتصاق. التطبيق النموذجي لـ DOWLEX™ NG 2045.11B: تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (2500 جزء في المليون) انزلاق (1000 جزء في المليون)	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.15	-	ASTM D1693
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
مقاومة ثقب الفيلم	8.03 J/cm³	-	Internal Method
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	160 MPa	23206.08 psi	-
	180 MPa	26106.84 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	9.99 MPa	1448.93 psi	-
	9.99 MPa	1448.93 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	730 %	-	-
	810 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	290 g	10.23 oz	ASTM D1709A

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	58	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	12 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	215 C°	419.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.