DOW™ LLDPE 6500

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DOW™ LLDPE 6500 عبارة عن مادة راتنج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي لـ DOW™ LLDPE 6500: تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.927 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	47 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr 0.500	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 12.0 MPa 9.00	- psi 1740.46 psi 1305.34	ASTM D638 - -
استطالة الشد	% 130	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 392	psi 56854.9	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 180-220	F° 428.0 - 356.0	-
درجة حرارة القالب	C° 5.00-30.0	F° 86.0 - 41.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.