# DOW™ LLDPE 6500R

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | The Dow Chemical Company | **الفئة** | LLDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DOW™ LLDPE 6500R عبارة عن مادة راتنج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية. التطبيق النموذجي لـ DOW™ LLDPE 6500R: تطبيقات ملامسة الأغذية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيفات الوكالة** | EU No 10/2011<br>FDA 21 CFR 177.1520 | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.927 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 47 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي** | hr 0.500 | - | ASTM D1693 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 12.0<br>MPa 9.00 | -<br>psi 1740.46<br>psi 1305.34 | ASTM D638<br>-<br>- |
| **استطالة الشد** | % 130 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 392 | psi 56854.9 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | لا يوجد كسر | - | ASTM D256 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° 180-220 | F° 428.0 - 356.0 | - |
| **درجة حرارة القالب** | C° 5.00-30.0 | F° 86.0 - 41.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.