DOW™ LLDPE DFDC-7080 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dow Linear Low Density Polyethylene DFDC-7080 NT 7 عبارة عن مادة راتنج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق نفخ الفيلم.
الخصائص الرئيسية لـ Dow linear low density polyethylene DFDC-7080 NT 7 هي:
مساعدات معالجة الشرائح البرمجية المضادة للالتصاق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون) عامل انزلاق (800 جزء في المليون)	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	Internal method
طاقة ثقب الفيلم	1.58 J	-	-
قوة ثقب الفيلم	31.1 N	6.99 lbf	-
مقاومة ثقب الفيلم	7.78 J/cm³	-	-
قوة الفيلم		-	ASTM D882
	99.3 J/cm³	-	ASTM D882
	105 J/cm³	-	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	223 MPa	32343.47 psi	ASTM D882
	185 MPa	26832.03 psi	ASTM D882
	216 MPa	31328.21 psi	ASTM D882
	177 MPa	25671.73 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D882
	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
	660 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	90 g	3.17 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	102 °C	215.6 °F	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	122 °C	251.6 °F	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	19	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	37 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.