DOW™ LLDPE DNDA-1082 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أغطية قولبة بالحقن قابلية معالجة ممتازة مع قوة وصلابة تأثير جيدة في درجات الحرارة المنخفضة توزيع ضيق جدًا للوزن الجزيئي يتوافق مع EU, No 10/2011 يتوافق مع CANADIAN HPFB NO OBJECTION (مع قيود) يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c)3.1a راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. DOW DNDA-1082 NT 7 يتم إنتاج راتنج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) باستخدام تقنية عملية UNIPOL™ PE وهو مخصص للقولبة بالحقن عالية السرعة للأجزاء ذات الجدران الرقيقة مثل الأغطية ذات القياسات المنخفضة. تم تصميم هذا الراتينج للحصول على توازن ممتاز بين قابلية المعالجة وقوة التأثير والصلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a HPFB (كندا) لا مانع 2 أوروبا رقم 10/2011	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.933 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	160 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
	8.96 MPa	1299.54 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	8.0 %	-	ASTM D638
	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	572 MPa	82961.74 psi	ASTM D790B
قوة صدمة الشد	105 kJ/m²	49.96 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	52.2 C°	125.96 F°	ASTM D648
درجة حرارة الهشاشة	-20.0 C°	-4.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	122 C°	251.6 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	125 C°	257.0 F°	Internal method
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	113 C°	235.4 F°	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.