Nylex□?1429

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	Nylon+PP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nylex™ 1429 عبارة عن منتج بولي أميد + PP (نايلون + PP). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، أو أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: التصاق جيد، ومقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E143399-223305	-	-
الميزات	قابلية الربط قابلية تلوين جيدة مقاومة جيدة للصدمات	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D638
استطالة الشد	85 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	951 MPa	137931.14 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	29.4 J	-	ASTM D5420

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	82.2 C°	179.96 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	193 C°	379.4 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	204 C°	399.2 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	221 C°	429.8 F°	-
درجة حرارة الفوهة	232 C°	449.6 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	232 C°	449.6 F°	-
درجة حرارة القالب	26.7-48.9 C°	80.06 - 120.02 F°	-
معدل الحقن	معتدل-سريع	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	199 C°	390.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	218 C°	424.4 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	232 °C	449.6 °F	-
درجة حرارة المصهور	232 °C	449.6 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	238 °C	460.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.