UNIGARD™ HP HFDA-6522 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

عزل كابل معالجة/تحكم (UL 44 VW-1) CV

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	عزل مثبط للهب	-	-
	عزل مهلجن	-	-
	عزل جهد منخفض	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	مادة عازلة	-	-
	مادة عازلة مقاومة للرطوبة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.30 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء الميكانيكي (C°82)	0.190 mg/cm²	-	UL 1581

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
احتفاظ قوة الشد	100 %	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة	95 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه (C°121)	10 %	-	UL 44

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
SIC		-	UL 44
	3.23	-	UL 44
	2.0 %	-	UL 44
	0.10 %	-	UL 44
	0.300	-	UL 44
مقاومة العزل	50000 Mohms/1000 ft	-	UL 44
VW-1	نجاح	-	UL 44
اختبار اللهب	نجاح	-	UL 44
ثابت العزل الكهربائي	3.20	-	ASTM D150
عامل التبديد	3.0E-3	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	29 %	-	ASTM D2863

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638
استطالة الشد	% 330	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D790

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.