

## AFFINITY™ GA 1000R

TPO (POE)	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

يتوافق مع: EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 175.105 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 175.105	
-	-	Pellets	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3417	-		لون غاردنر
Internal Method	-	عالي	مستوى التطعيم MAH
ASTM D3030	-	%	المواد المتطايرة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1084	-	Pa·s 13.0	لزوجة بروكفيلد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 271.22	MPa 1.87	قوة الشد
ASTM D638	-	% 170	استطالة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	F° 72.4-	C° 58.0-	درجة حرارة الانتقال الزجاجي
Internal Method	F° 154.4	C° 68.0	درجة حرارة الانصهار (DSC)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.