Multi-Flex® TPO D5308

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flex® TPO D5308 هو منتج من مطاط الأوليفين الحراري ((TPO (POE). وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات. تشمل الخصائص: مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	قابل للطلاء	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.8 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 640	psi 92824.32	ISO 178
إجهاد الشد	MPa 17.0	psi 2465.65	ISO 37

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 65.6	F° 150.08	-
وقت التجفيف	hr 2.0-4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 199	F° 390.2	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 210	F° 410.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 218	F° 424.4	-
درجة حرارة الفوهة	C° 221	F° 429.8	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 221	F° 429.8	-
درجة حرارة القالب	C° 26.7-37.8	F° 100.04 - 80.06	-
معدل الحقن	معتدل-سريع	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.