VERSIFY™ 3300

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VERSIFY™ 3300 Elastomer يمكن استخدامه للتغليف المطاطي والفيلم المرن وكمكون مزيج في المطاط الصناعي الحراري وأوليفينات اللدائن الحرارية. إنه خيار جيد بشكل خاص لمواد منع التسرب للأفلام المطاطية المصبوبة. عند استخدامه كمادة مضافة للالتصاق، ينتج هذا النوع مستويات التصاق أعلى للأفلام غير الممتدة ويمكن استخدامه في الخلطات بمستويات إضافة أقل من تلك المطلوبة مع VLDPE. إنه يوفر أداءً ثابتًا في الظروف الحارة والباردة، ويحتفظ بخصائصه على مدى فترات طويلة ويوفر مستويات ضوضاء أقل. يتوافق مع: U.S. FDA FCN 909 U.S. FDA 21 CFR 175.105(c)(5) EU, No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 175.105(c) (5) FDA FCN 909	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.867 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
إجمالي التبلور	11 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	85	-	-
	31	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	38.9 MPa	5641.98 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-27.0 C°	-16.6 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	42.0 C°	107.6 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	62.0 C°	143.6 F°	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر		-	ASTM D523
	107	-	-
	126	-	-
الضبابية (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.