VERSIFY™ 3401

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VERSIFY™ 3401 Elastomer هو راتينج ذو معدل تدفق متوسط للذوبان مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات وعمليات التصنيع، بما في ذلك الفيلم المصبوب والبثق والقولبة بالحقن. إنه راتينج ممتاز للأفلام المطاطة والأفلام الناعمة، وهو خيار ممتاز لتعديل PP، مما يوفر أداءً ثابتًا في الظروف الحارة والباردة. الخصائص الرئيسية حبيبات بيضاء تتدفق بحرية تدفق متوسط مرونة ممتازة توافق ممتاز مع PP التطبيقات فيلم مطاطي قولبة زائدة فيلم ناعم تعديل PP يتوافق مع: U.S EU, No 10/2011. FDA U.S. FDA FCN 909 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA FCN 909 FDA تصنيف غير محدد	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.863 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
إجمالي التبلور	14 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	72	-	-
	22	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	6.80 MPa	986.26 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	22.7 MPa	3292.36 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-29.8 C°	-21.64 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	55.0 C°	131.0 F°	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر		-	ASTM D523
	63	-	-
	112	-	-
الضبابية (Haze)	3.2 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.