VERSIFY™ 4301

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VERSIFY 4301 Elastomer هو راتينج ذو معدل تدفق عالي للذوبان ومناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات وعمليات التصنيع، بما في ذلك البثق والقولبة بالحقن. إنه راتينج ممتاز للأفلام والمركبات اللينة وهو خيار ممتاز لتعديل PP. الخصائص الرئيسية: تدفق عالي مرونة فائقة توافق ممتاز مع PP يتدفق بحرية التطبيقات: مركبات لينة تعديل PP مكون مزيج للمطاط الصناعي الحراري يتوافق مع: U.S. FDA FCN 708 U.S. FDA 21 CFR 175.105(c) (5) EU, No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 175.105(c) (5) FDA FCN 909	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.868 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	4.10 MPa	594.66 psi	ASTM D638
قوة الشد	4.20 MPa 3.03 MPa	- 609.16 psi 439.47 psi	ASTM D638 - -
استطالة الشد	39 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	51.0 C°	123.8 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	73	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	2.2 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.