

## AFFINITY™ VP 8770G1

POP	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

AFFINITY™ VP 8770G1 بولي أوليفين بلاستومر هو بولي أوليفين بلاستومر (POP) يتم إنتاجه باستخدام تقنية INSITE™. يتميز AFFINITY VP 8770G1 بولي أوليفين بلاستومر بوضوح ومرونة عالية بشكل استثنائي. لقد تم تصميمه لتطبيقات الكالندر ولكنها مناسبة أيضًا للثق السميك والملاح. التوافق مع البولي أوليفينات الأخرى والمواد المألثة ممتاز. التطبيقات: أرضيات مصقولة أو مضغوطة بمستويات معتدلة من المواد المألثة. فيلم وصفيحة مصقولة. بثق الملاح يتوافق مع: AFFINITY™ SQ 1503 UE بولي أوليفين بلاستومر هو بولي أوليفين بلاستومر (POP) يتم إنتاجه باستخدام تقنية INSITE™. تم تصميم AFFINITY SQ 1503 UE بولي أوليفين بلاستومر خصيصًا لتطبيقات التشكيل الدوراني. يوفر سهولة إخراج من القالب جنبًا إلى جنب مع المرونة والاستعادة المرنة المرتبطة عادةً بالبوليمرات المشتركة القطبية مثل EBA و EVA و PVC المملدن. المعالجة والتثبيت: يتم زيادة تثبيت POP المستقر بطبيعته ضد الحرارة والأشعة فوق البنفسجية. والنتيجة هي نطاق واسع للمعالجة، واحتفاظ جيد بالألوان وعمر افتراضي طويل. التوفر: يتوفر AFFINITY SQ 1503 UE بولي أوليفين بلاستومر كمسحوق يتدفق بحرية مطحون إلى 500 ميكرون. التطبيقات: عوامات مصدات أثاث الطرق يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FCN 424 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FCN 424 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	EU No 10/2011	
	-	FDA FCN 424	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	فيلم مصبوب	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.885	الوزن النوعي
ISO 1133	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
DIN 53505	-	84	صلابة شور

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	-	C°	درجة حرارة الهشاشة
ISO 306/A	F° 134.6	C° 57.0	درجة حرارة تليين فيكات
DSC	F° 179.6	C° 82.0	درجة حرارة الانصهار

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.