TRYCITE™ 1003U

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRYCITE™ 1003U Polystyrene Film عبارة عن فيلم بوليسترين شفاف وموجه ومخصص للطباعة والتصفيح. متوفر بسماكات 1.25 و 1.5 و 2.0 و 2.5 و 3.0 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 ميل (32; 38; 51; 63; 76 ميكرومتر)	-	-
المعامل القاطع	MPa 2960 MPa 2960	- psi 429312.48 psi 429312.48	ASTM D882 - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 72.4	psi 10500.75	-
	MPa 72.4	psi 10500.75	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 30	-	-
	% 32	-	-
	% 40	-	-
	% 46	-	-
	% 6.0	-	-
	% 10	-	-
	% 14	-	-
	% 11	-	-
توتر الانكماش		-	Internal Method
	MPa 4.14	psi 600.46	-
	MPa 3.10	psi 449.62	-
	MPa 0.758	psi 109.94	-
العائد		-	ASTM D4321
	m²/kg 30.0	-	-
	m²/kg 25.0	-	-
	m²/kg 19.0	-	-
	m²/kg 15.0	-	-
	m²/kg 12.0	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	165	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.