TRYCITE™ 8001

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRYCITE™ 8001 عبارة عن فيلم بوليسترين، شفاف وعالي اللمعان وموجه للاستخدام في تطبيقات التصفيح. متوفر بسماكات 1.0، 1.15، 1.25، 1.5، 2.0 و 2.5 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	1.0; 1.15; 1.25; 1.5; 2.0; 2.5 mil (25; 29; 32; 38; 51; 63 µ)	-	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 3000	psi 435114.0	-
	MPa 2860	psi 414808.68	-
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 74.5	psi 10805.33	-
	MPa 68.3	psi 9906.1	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 17	-	-
	% 6.0	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	g 7.0	oz 0.2469	ASTM D1922
توتر الانكماش		-	Internal Method
	MPa 1.65	psi 239.31	-
	MPa 1.38	psi 200.15	-
	MPa 0.896	psi 129.95	-
	MPa 1.72	psi 249.47	-
العائد		-	ASTM D4321
	m²/kg 37.0	-	-
	m²/kg 33.0	-	-
	m²/kg 30.0	-	-
	m²/kg 25.0	-	-
	m²/kg 19.0	-	-
	m²/kg 15.0	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	165	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.