Multi-Flex® TPE A4710 S

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flex® TPE A4710 S هو منتج من اللدائن المطاطية الحرارية (TPE). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية.
التطبيق النموذجي: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	24 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 5.00	psi 725.19	ISO 37
استطالة الشد	% 740	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 20	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 65.6	F° 150.08	-
وقت التجفيف	hr 2.0-4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 188	F° 370.4	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 199	F° 390.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 210	F° 410.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 210	F° 410.0	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210	F° 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 26.7-43.3	F° 109.94 - 80.06	-
معدل الحقن	معتدل-سريع	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 154	F° 309.2	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 182	F° 359.6	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 202	F° 395.6	-
درجة حرارة المصهور	C° 199	F° 390.2	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب (Die)	207 °C	404.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.