Multi-Flex® TPE A7606 UV

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flex® TPE A7606 UV هو منتج من مادة اللدائن الحرارية المرنة (TPE). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات. تشمل الخصائص: مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية قوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة شد عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.914 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D412
استطالة الشد	780 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	43.8 kN/m	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	65.6 C°	150.08 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	188 C°	370.4 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	199 C°	390.2 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	26.7-43.3 C°	80.06 - 109.94 F°	-
معدل الحقن	سريع	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	154 C°	309.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	182 C°	359.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	202 C°	395.6 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	199 °C	390.2 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	207 °C	404.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.