Multi-Flex® TPE D4107

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flex® TPE D4107 هو منتج من مادة اللدائن الحرارية المرنة (TPE). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: قابلية معالجة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.904 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	44	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	276 MPa	40030.49 psi	ASTM D790
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	630 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	94.6 kN/m	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	65.6 C°	150.08 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	199 C°	390.2 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	204 C°	399.2 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	216 C°	420.8 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	216 C°	420.8 F°	-
درجة حرارة القالب	26.7-37.8 C°	80.06 - 100.04 F°	-
معدل الحقن	معتدل-سريع	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.