Multi-Flex® TPE SiE A8508 EU1

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multi-Flex® TPE SiE A8508 EU1 هو منتج من مادة اللدائن الحرارية المرنة (TPE). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات. تشمل الخصائص: قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	33 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	85	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 37
استطالة الشد	450 %	-	ISO 37
قوة التمزق	40 kN/m	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	51.7 C°	125.06 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	199 C°	390.2 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	204 C°	399.2 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	26.7-43.3 C°	80.06 - 109.94 F°	-
معدل الحقن	سريع	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.