TPSiV™ X5300 A 8506 NAT 25644

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	TPSiV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPSiV™ X5300 A 8506 NAT 25644 هو منتج سيليكون فولاذي حراري (TPSiV). يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. الخاصية الأساسية: قليل الرائحة/الطعم أو لا رائحة له/طعم له.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	رائحة منخفضة إلى معدومة ناعم	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.998 g/cm³	-	ISO 1183
التدفق الحلزوني	30.0 cm	-	-
صلابة شور	83	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/5A/50
انفعال الشد	28 %	-	ISO 527-2/5A/50
قوة التمزق	63 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	58 %	-	-
	64 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.