

ATTANE™ 4203

ULDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

لتطبيقات التعبئة والتغليف وتغليف المواد الغذائية يوفر مقاومة عالية للثقوب، ومرونة ممتازة ومقاومة للإساءة خصائص إغلاق ممتازة يوفر المتانة وخصائص الإغلاق والخصائص البصرية وقابلية المعالجة يتوافق مع: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FCN 424 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية-DMF إدارة الغذاء والدواء الأمريكية USP الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 اعترض HPFB الكندي رقم (مع قيود) الرابطة اليابانية للبلاستيك الصحي للأوليفين والستايرين استشر اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	DMF غير مصنف	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA FCN 424	
-	-	FDA FCN 424	
-	-	HPFB (كندا) لا مانع 2	
-	-	أوروبا رقم 10/2011	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
Internal method	-	J 4.52	طاقة ثقب الفيلم
Internal method	lbf 10.99	N 48.9	قوة ثقب الفيلم
Internal method	-	J/cm ³ 24.8	مقاومة ثقب الفيلم
ASTM D882	-	-	قوة الفيلم
ASTM D882	-	J/cm ³ 45.5	
ASTM D882	-	J/cm ³ 64.5	
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 14300.75	MPa 98.6	
ASTM D882	psi 12995.4	MPa 89.6	
ASTM D882	psi 16389.29	MPa 113	
ASTM D882	psi 13604.56	MPa 93.8	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 900.69	MPa 6.21	
ASTM D882	psi 849.92	MPa 5.86	
ASTM D882	psi 4699.23	MPa 32.4	
ASTM D882	psi 4351.14	MPa 30.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 340	
ASTM D882	-	% 570	
ASTM D1709B	-	g	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 13.05	g 370	
ASTM D1922	oz 18.34	g 520	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 183.02	C° 83.9	درجة حرارة تليين فيكات
Internal method	F° 253.4	C° 123	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	39	اللمعان
ASTM D1003	-	% 14	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.